



akrylmetal
BY SYNPO

LV AKZ 511

Základní barva 2K-PUR akrylátová plnicí a krycí silnovrstvá na kov antigraffiti

Použití	jednovrstvý nátěr kovových předmětů s antikoročním, plnicím a dekorativním účinkem, odolný vůči povětrnostním vlivům a chemickému namáhání (např. olejům, pohonným hmotám, brzdovým kapalinám, zředěným kyselinám a zásadám) s úpravou pro snadné čištění				
Odstíny	vzorkovnice RAL				
Další vyráběné typy	512 –matná, 513 – strukturní				
VOC g/l (obsah org. rozpouštědel v AS)	< 450 (kategorie - B/d)				
Podklad	dokonale odrezené a odmaštěné kovové povrchy				
Tužení	6 : 1 obj. dílu tužidlo LV BU 75 N				
Ředění	ředidlo LV PC 342 nebo LV PC 177 5 – 15 % obj. pro AIRLESS				
Vydatnost aplikační směsi	4-6 m ² /kg (při 120 μm suchého filmu)				
Způsob nanášení	AIRLESS				
Počet nástřiků	2, doba odtékání mezi vrstvami 20 minut při 20 °C				
Doporučená tloušťka	120 μm				
Doba zpracování aplikační směsi	6 hodin při 20 °C				
Zasychání	4 h při 20 °C, 60 min při 60 °C				
hustota produktu g/cm ³	obsah organických rozpouštědel kg/kg	obsah celkového organického uhlíku kg/kg	obsah netěkavých látek-sušiny % obj.	obj. sušina aplikační směsi % obj.	obsah těžkých kovů
1,1-1,3	0,291	0,211	60	45	neobsahuje
Upozornění	Při práci s výrobkem je třeba dodržovat všechna bezpečnostní opatření, uvedená v bezpečnostním listě a na etiketě. Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Obsahuje organická rozpouštědla. Výrobek skladujte v suchém prostředí od 10 °C do 25 °C.				

SYNPO, akciová společnost
S. K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice
Tel: 466 067 250 Fax: 466 304 644
e-mail: synpo@synpo.cz

Platnost od června 2013