



**akrylmetal**  
BY SYNPO

# BARVA LV BC 210

Barva 2K-PUR polyesterová s obsahem hliníku

<b>Použití</b>	Pro přípravu nátěru s metalickým efektem				
<b>Odstíny</b>	Dle vzorkovnice RAL, dle vzoru				
<b>VOC g/l</b> (obsah org. rozpouštědel v AS)	< 840 (kategorie - B/e)				
<b>Podklad</b>	NH AKRYLMETAL: LV PL přebroušený brusným papírem č. 600-1200				
<b>Tužení</b>	10 : 1 obj. dílu tužidlo LV BU 45 N				
<b>Ředění</b>	20 % ředidlo LV PC 077				
<b>Konzistence pro stříkání</b>	15 - 25 s/4 mm při 23 °C				
<b>Vydatnost aplikační směsi</b>	8 – 10 m <sup>2</sup> /litr				
<b>Způsob nanášení</b>	HVLP				
<b>Počet nástřiků</b>	2-3 vrstvy v intervalech 10 – 15 minut				
<b>Doporučená tloušťka</b>	30 – 50 μm				
<b>Zasychání</b>	1-2 hodiny při 20 °C				
<b>hustota produktu</b> g/cm <sup>3</sup>	<b>obsah organických rozpouštědel</b> kg/kg	<b>obsah celkového organického uhlíku</b> kg/kg	<b>obsah netěkavých látek-sušiny</b> % obj.	<b>obj. sušina aplikační směsi</b> % obj.	<b>obsah těžkých kovů</b>
0,95	0,74	0,52	20	17	ne
<b>Upozornění</b>	Při práci s výrobkem je třeba dodržovat všechna bezpečnostní opatření, uvedená v bezpečnostním listě a na etiketě. Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Obsahuje organická rozpouštědla. Výrobek skladujte v suchém prostředí od 10 °C do 25 °C.				

SYNPO, akciová společnost  
S. K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice  
Tel: 466 067 250 Fax: 466 304 644  
e-mail: synpo@synpo.cz

*Platnost od června 2007*