



**akrylmetal**  
BY SYNPO

## EMAIL LV EM 050

Email 2K-PUR akrylátový lesklý, vysokosušinový, NANO s obsahem křemíku

<b>Použití</b>	vrchní nátěry pro vysoce odolné proti poškrábání a oděru				
<b>Odstíny</b>	dle vzorkovnice RAL, příp. dle vzoru				
<b>VOC g/l</b> (obsah org. rozpouštědel v AS)	< 360 (kategorie - B/d)				
<b>Podklad</b>	odmaštěné povrchy				
<b>Tužení</b>	4 : 1 obj. dílu - tužidlo LV BU 75 N nebo 2,5 : 1 obj. dílu - tužidlo LV BU 45 N				
<b>Ředění</b>	5 - 20 % obj. podle potřeby ředidlo LV PC 342, LV PC 177				
<b>Konzistence aplikační směsi</b>	19 - 23 s/4 mm při 20 °C				
<b>Vydatnost aplikační směsi</b>	8 - 10 m <sup>2</sup> /litr				
<b>Způsob nanášení</b>	HVLP				
<b>Počet nástřiků</b>	2 - 3, doba odtékání mezi vrstvami 20 - 30 minut				
<b>Doporučená tloušťka</b>	50 - 80 μm				
<b>Doba zpracovatelnosti aplikační směsi</b>	4 hodiny při 20 °C				
<b>Zasychání</b>	6 h při 20 °C, 40-50 min při 60 °C, 30 - 40 min při 80 °C				
<b>hustota produktu g/cm<sup>3</sup></b>	<b>obsah organických rozpouštědel kg/kg</b>	<b>obsah celkového organického uhlíku kg/kg</b>	<b>obsah netěkavých látek-sušiny % obj.</b>	<b>obj. sušina aplikační směsi % obj.</b>	<b>obsah těžkých kovů</b>
1,26	0,250	0,180	60	55	neobsahuje
<b>Upozornění</b>	Při práci s výrobkem je třeba dodržovat všechna bezpečnostní opatření, uvedená v bezpečnostním listě a na etiketě. Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Obsahuje organická rozpouštědla. Výrobek skladujte v suchém prostředí od 10 °C do 25 °C.				

SYNPO, akciová společnost  
S. K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice  
Tel: 466 067 250 Fax: 466 304 644  
e-mail: synpo@synpo.cz

*Platnost od června 2010*