



akrylmetal
BY SYNPO

LV PL 370

Základní vyrovnávací barva 2K-PUR akrylátová plnicí na plasty

Použití	podkladová vrstva určená k broušení; obsahuje speciální aditiva zajišťující adhezi k plastům				
Odstíny	žlutý, bílý, šedý, červený, zelený				
VOC g/l (obsah org. rozpouštědel v AS)	< 440 (kategorie – B/c)				
Podklad	dokonale očištěné a odmaštěné povrchy				
Tužení	4 : 1 obj. dílu; nebo 5 : 1 hmot. dílu tužidlo LV BU 45 N				
Ředění	0 – 10 % obj. ředidlo LV PC 342				
Konzistence aplikační směsi	22 ¹⁾ – 45 ²⁾ s/4 mm při 20 °C				
Vydatnost aplikační směsi	6 - 8 m ² /l				
Způsob nanášení	HVLP ¹⁾ , AIRLESS ²⁾				
Počet nástřiků	2, doba odtékání mezi vrstvami 20 minut při 20 °C				
Doporučená tloušťka	60 - 80 μm				
Doba zpracování aplikační směsi	4 hodiny při 20 °C				
Zasychání	do stádia broušitelnosti - 12 h při 20 °C, 60 min při 60 °C				
hustota produktu g/cm³	obsah organických rozpouštědel kg/kg	obsah celkového organického uhlíku kg/kg	obsah netěkavých látek-sušiny % obj.	obj. sušina aplikační směsi % obj.	obsah těžkých kovů
1,25	0,35	0,3	50	45	neobsahuje
Upozornění	Při práci s výrobkem je třeba dodržovat všechna bezpečnostní opatření, uvedená v bezpečnostním listě a na etiketě. Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Obsahuje organická rozpouštědla Výrobek skladujte v suchém prostředí od 10 °C do 25 °C.				

SYNPO, akciová společnost
S. K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice
Tel: 466 067 250 Fax: 466 304 644
e-mail: synpo@synpo.cz

Platnost od března 2011