

VERO - JPVC

Lepidlo pro spojování PVC

CHARAKTERISTIKA

VERO - JPVC je thixotropní lepidlo na bázi tetrahydrofuranu vhodné pro spojování tvrdého i měkčeného PVC

VÝHODY

- Tixotropní systém
- Rychlé a bezpečné lepení PVC materiálů
- Krátká doba vytvrzení
- Vhodné pro lepení ABS
- Minimální smrštění

VLASTNOSTI PRODUKTU

Hustota při 23 °C	0,95 - 1	g/ cm ³	CSN EN ISO 1675
Spotřeba materiálu	≈ 250 – 400	g/m ²	

APLIKACE

Lepené plochy očistěte od hrubých nečistot. Spojované částice očistěte a odmastěte čističem na bázi acetonu, nastříkaným na savém bílém papíru. Lepené plochy musí být před nanesením lepidla suché. Lepidlo před nanesením dobře promíchejte. Lepidlo má pomalu stékat a vytvářet jemný film. Naneste rovnoměrnou a souvislou vrstvu lepidla na oba lepené materiály. Při nanášení lepidla zabraňte vzniku bublinek. Ihned po nanesení lepidla spojte oba materiály k sobě. Takto držte několik sekund, dokud se vrstvy lepidla nespojí. Potom odstraňte zbylé lepidlo savým papírem. Otevřená doba na zpracování lepidla VERO - JPVC (doba od nanesení lepidla po spojení lepených dílů) závisí na teplotě prostředí a na množství nanesené vrstvy lepidla. Prvních 10 minut po spojení s lepeným dílem nehybejte. Při teplotách pod +10°C se tato doba prodlužuje minimálně na 30 minut.

BALENÍ

Produkt se dodává v předem dohodnutých obalech, standardně v 0,5; 1; 5 či 10 kg plechovkách.

SKLADOVÁNÍ

Produkt by měl být skladován na suchém a stinném místě. Teplota skladování a transportu by neměla překročit 25 °C a neměla by být ani pod 5 °C. Za těchto podmínek je životnost systému 12 měsíců.

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE

Při práci s tímto produktem je třeba zajistit dobrou ventilaci a použít ochranné rukavice a brýle. Podrobné údaje týkající se bezpečného zacházení a ochrany zdraví jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

POZNÁMKA

Informace o vlastnostech produktu a aplikaci byly získány měřením a z aplikačních testů. Tento aplikační list obsahuje pouze doporučení, aplikace produktu musí být přizpůsobena podmínkám použití. Pro získání dalších informací nás, prosím, kontaktujte.

Vydáno: 04/2016
Revize: 04/2016
Zpracovalo: Výzkum&servis

SYNPO, akciová společnost, S. K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice, Czech Republic

Prodej tel.: +420 466 067 250, fax: +420 466 067 249

Technický servis tel.: +420 466 067 164

E-mail: blanka.orsagova@synpo.cz, <http://www.synpo.cz>

The Quality Management System conforms
to the Standard ISO 9001:2008

