

## VEROPAL UV 40

Akrylátový lak určený k ochraně dřeva proti povětrnostním vlivům a UV záření.  
VP 8/18/81/1R2

### POUŽITÍ

Roztok akrylátového kopolymeru v organických rozpouštědlech s ochrannými účinky proti UVA i UVB záření je určený pro zpevnění nebo povrchovou úpravu porézních i neporézních materiálů, kde není na závadu přítomnost rozpouštědla. Dodávaný roztok v ketonickém rozpouštědle je dále ředitelný acetonem, methylethylketonem, toluenem, xylenem, ethylalkoholem a isopropylalkoholem za účelem úpravy obsahu sušiny a s tím související viskozity.

### VÝHODY

- chemicky vázaný (neextrahovatelný) UV stabilizátor
- po zaschnutí nelepivý

### VZHLED

Nízko-viskózní transparentní kapalina.

### VLASTNOSTI PRODUKTU

Sušina ~ 40,0 ±2 % hmotnostních  
Hustota ~ 0,97 g/cm<sup>3</sup>.

### ÚPRAVA PODKLADU

Všechny podklady musí být čisté, suché, zbavené vosku a mastnot.

### NANÁŠENÍ

Stříkáním, máčením, clonováním, štětcem, válečkem.

### ČISTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Nanášecí zařízení, nářadí a pracovní pomůcky je nutné po skončení práce ihned umýt odpovídajícím organickým rozpouštědlem. Doporučeny **nejsou** hořlaviny I. třídy, chlorovaná a aromatická rozpouštědla.

### BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

VEROPAL UV-40 je hořlavinou II. třídy. Obsahuje methylethylketon jako nosné rozpouštědlo. Při zachování běžných pravidel osobní hygieny nepředstavuje žádné výrazné riziko – pokyny viz Bezpečnostní list VEROPAL UV-40. Nátěr není určen pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou.

### ZNEŠKODNĚNÍ ODPADU

Po spotřebování a zaschnutí nátěrové hmoty je možno plastový nebo kovový obal likvidovat jako ostatní odpad nebo odložit na místo určené obcí k ukládání odpadu.

### BALENÍ

Dle dohody se zákazníkem. Standardně v 1 L, 5 L a 20 L obalech.

### SKLADOVÁNÍ

Skládá se v uzavřených obalech, na krytém suchém tmavém místě při teplotě 15-25°C. Záruční doba je 12 měsíců od data výroby.

### BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE

Podrobné údaje týkající se bezpečného zacházení a ochrany zdraví jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Vydáno: 11/2021  
Zpracoval: Ing. Kateřina Zetková

SYNPO, akciová společnost, S. K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice, Czech Republic

Prodej tel.: +420 466 067 250, fax: +420 466 067 249

Technický servis tel.: +420 466 067 164

E-mail: [blanka.orsagova@synpo.cz](mailto:blanka.orsagova@synpo.cz), <http://www.synpo.cz>

The Quality Management System conforms  
to the Standard ISO 9001:2008

